

GEA VETRIFICANTE

Vernice vetrificante trasparente, a base di resine acrilico-uretaniche all'acqua; inodore, non ingiallente resistente agli agenti atmosferici. Forma un film elastico, resistente allo sfregamento e di facile pulizia. E' indicata come protettivo ad "effetto vetrificante" per supporti murali precedentemente trattati con idropitture lavabili, rivestimenti plastici a spessore, effetti decorativi in genere, sia di natura organica che minerale e conferisce al supporto l'aspetto di una superficie smaltata; è il prodotto ideale per rendere antigraffio lo smalto ferromicaceo. E' disponibile in due versioni: lucida e satinata.

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo di analisi	Risultato (range di tolleranza)	
		Satinato	Lucido
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1040 ± 20g/l	1030 ± 20g/l
VISCOSITA' (misura del tempo di efflusso)	ISO 2431:1993 (DIN 6)	50'' – 65''	35'' – 45''
RESIDUO SECCO TEORICO	-	31 ± 1%	36 ± 1%

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

Si raccomanda di applicare GEA vetrificante su superfici pre – trattate con idropitture di buona qualità, rivestimenti o effetti decorativi, puliti, asciutti, perfettamente adesi e compatti.

Previa preparazione della superficie, applicare una o due mani di GEA Vetrificante.

MODO D'USO

Mescolare bene prima dell'uso.

Applicazione pennello, rullo, spruzzo
Diluizione con acqua dal 5 al 20%
Pulizia degli attrezzi acqua

Si consiglia di applicare GEA vetrificante lucido su superfici lucide e GEA vetrificante satinato su superfici satinata.

E' possibile lavare la superficie trattata con GEA vetrificante dopo almeno due giorni dalla completa essiccazione, utilizzando acqua e detergenti neutri (è preferibile effettuare una prova preliminare); non usare panni abrasivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori polvere	20 + 35	minuti
	Fuori tatto	1 + 2	ore
	Completa	18 + 24	ore
SOVRAPPLICAZIONE	A 20°C, 60% U.R.	4 + 6	ore
RESA TEORICA (per mano)	(a seconda dell'assorbimento del supporto)	8 ÷ 12	mq/l
BRILLANTEZZA	lucido	70 ÷ 80 gloss	
	satinato	10 ÷ 15 gloss	
Valore limite CE di VOC (2010)	(Cat A/I)	200 g/l	
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:		65 g/l	

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

AVVERTENZE

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia né assumerci alcuna responsabilità.