ICOROAD

DESCRIZIONE

Vernice spartitraffico a base di resine alchidiche a rapida essiccazione non ingiallenti e resine clorocaucciù, dotata di buona resistenza all'ingiallimento, all'olio lubrificante e alla benzina, all'abrasione. Per applicazioni su superfici in cemento effettuare una prova di adesione.

Caratteristica (prodotto non applicato)	**Metodo di analisi**	**Risultato** (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	**ISO 2811:1974**	**1570 ± 20 g/l**
VISCOSITA' (misura del tempo di efflusso)	**ISO 2431:1993 (DIN 6)**	**55'' ÷ 1'20''**
RESIDUO SECCO TEORICO	**-**	**73% ± 1% in peso**
VOC (sostanze organiche volatili)	**-**	**27% ± 1% in peso**

N.B. I parametri sopra indicati sono validi per la base neutra: gli smalti ottenuti con tale base avranno parametri diversi in funzione della tinta realizzata.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

Il manto stradale deve essere pulito e asciutto, esente da polvere o grasso. Applicare ICOROAD opportunamente diluita.

MODO D'USO

PIGMENTAZIONE CONSIGLIATA	Neutro	90%
	Paste coloranti serie CS	10%

Applicazione:	spruzzo, rullo o pennello.
Diluizione:	con diluente nitro (a spruzzo diluire al 10-20%; a pennello o rullo diluire al 5-10%)
Temperatura di applicazione:	5° ÷ 35°C
Pulizia degli attrezzi:	diluente sintetico

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori tatto	**10 ÷ 12**	**minuti**
	Pedonabilità	**25 ÷ 30**	**minuti**
SOVRAPPLICAZIONE	(a 20°C; umidità relativa 60%)	**2 ÷ 3**	**ore**
RESA TEORICA	(a seconda della diluizione)	**1,5 ÷ 2**	**mq/kg**

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

AVVERTENZE

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Colorificio I.CO.RI.P. S.p.A. – Via Sempione, 85 – 28047 OLEGGIO (NO)
Tel. +39-0321 93400/94446 – Fax +39-0321 91717 – E-mail info@icorip.com

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare , non possiamo dare alcuna garanzia ne' assumerci alcuna responsabilità.

Colorificio I.CO.RI.P. S.p.A. – Via Sempione, 85 – 28047 OLEGGIO (NO)
Tel. +39-0321 93400/94446 – Fax +39-0321 91717 – E-mail info@icorip.com