

ICOROAD giallo

DESCRIZIONE

Pittura spartitraffico a base di resine alchidiche a rapida essiccazione e resine cloro caucciù, dotata di buona resistenza all'olio lubrificante e alla benzina, indicata per l'applicazione su manti stradali in asfalto.

La stesura su superfici in cemento o masselli in calcestruzzo (autobloccanti) anche all'interno non è particolarmente consigliata, se non previa un'accurata prova di adesione.

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo di analisi	Risultato (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1510 ± 20 g/l
VISCOSITA' (misura del tempo di efflusso)	IL 10-13 (DIN 6)	36'' ± 40''
RESIDUO SECCO TEORICO	-	72% ± 2% in peso
VOC (sostanze organiche volatili)	-	28% ± 2% in peso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

Il manto stradale deve essere pulito e asciutto, esente da oli, grassi, sabbia. Applicare ICOROAD opportunamente diluita.

MODO D'USO

Applicazione: spruzzo
Diluizione: al 5% con diluente nitro
Pulizia degli attrezzi: diluente sintetico

L'applicazione di ICOROAD deve avvenire a temperature del manto stradale superiori a 10°C e umidità relativa inferiore all' 80%.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori tatto	10 + 15	minuti
	Pedonabilità	15 + 25	minuti
SOVRAPPLICAZIONE	(a 20°C; umidità relativa 60%)	2 + 3	ore
RESA TEORICA	(a seconda della diluizione)	1,2 + 1,5	mq/kg

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO 12 mesi dalla data di fabbricazione

AVVERTENZE

Il prodotto non contiene pigmenti a base di piombo.

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia né assumerci alcuna responsabilità.

