

WHITE HOUSE

Pittura lavabile per interni a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa, caratterizzata da buone idrorepellenza, traspirabilità, pennellabilità e da un'ottima copertura. Può essere applicata su pareti in gesso, intonaci civili e carte da parati.

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo di analisi	Risultato (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1610 ± 20 g/l
VISCOSITA' (Brookfield)	IL 10-10	G6 M2,5
		G6 M20
RESIDUO SECCO TEORICO	-	69% ± 1% in peso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

muri nuovi: assicurarsi che l'intonaco e/o il gesso non sia fresco e umido, fragile o sfarinante; applicare uno degli isolanti all'acqua I.CO.RI.P. seguendo le istruzioni e due mani di **WHITE HOUSE** opportunamente diluita con acqua.

muri vecchi: spazzolare bene e togliere le vecchie pitture non perfettamente aggrappate al supporto, in presenza di muffa disinfettare con ICOSAN CLEAN ed isolare; prima di pitturare su strati di pittura vecchi ma ancora ben conservati, lavare e sgrassare, stuccare ove necessario e isolare le parti stuccate, quindi procedere come per i muri nuovi.

CICLO APPLICATIVO e MODO D'USO

1a mano: **WHITE HOUSE** diluita al 20-25%

2a mano: **WHITE HOUSE** diluita al 10-15%

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Temperatura di applicazione: 5° - 40°C

Pulizia degli attrezzi: acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori polvere	30	minuti
	Fuori tatto	1 + 2	ore
	Completa	24	ore
SOVRAPPLICAZIONE	A 20°C, 60% U.R.	3 + 4	ore
RESA TEORICA (per due mani)	(a seconda della diluizione)	6 + 8	mq/l

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità presenti.

Valore limite CE di VOC (2007)	(Cat A/a)	75 g/l
Valore limite CE di VOC (2010)		30 g/l
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:		28 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Conservare nella forma di fornitura, al riparo dal gelo e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia né assumerci alcuna responsabilità.